

溶射溶着用国内外材料表(一部数字変更もあります)

JIS記号	硬度 (HRc)	フクダロイ	サーフェロイ	コルモノイ	メテコ	ユータロイ	スプレイユニボンド	デロロ	コーストメタル	ヘガネス	グリデン
		福田金属	住友金属鉱山	WALL COLMONOY	METECTIC	EUTECTIC	UTP	DELORO	COAST METALS	HOEGANAES	
MSFNI-1	15～30	FP-20	R-20	NO20・24	-	10680	SPPAYBOND HA-2	-	50B・C	120	-
MSFNI-2	30～40	FP-4	S-4	NO4	12C	10185	UNIBOND 5-2540	SF-40S	54	140	72
MSFNI-3	40～50	FP-5	S-5	NO5	14E	10091	UNIBOND 5-2545	-	55	150	76
MSFNI-4	50～60	FP-61	S-6M	NO69	16C	13017	-	-	-	155	80
MSFNI-5	55～65	FP-6・7	S-6・6E	NO6	15E	10009	UNIBOND 5-2760	SF-60S	56	160	74・75
MSFCO-1	35～50	FP150	SC-4・5	WALLEX 1	18C	10091	-	-	-	250	-
MSFCO-2	50～65	FP160	SC-6	WALLEX 50	-	-	-	SF-1	-	-	-
MSFWC-1	45～55	-	-	WALLEX 55	35C	-	-	-	-	-	-
MSFWC-2	55～65	FP-360	-	NO75	31・32C 34F	10112	-	-	53C	-	-